

Opis produktu:

Bejca natryskowa **PELOX SP-K 3000** przeznaczona jest do trawienia całych powierzchni wraz ze szwami spawalniczymi. Usuwa przebarwienia termiczne, naprężenia międzykrystaliczne oraz naleciałości rdzawe (ferrytowe). Po zastosowaniu bejcy natryskowej wytrawione elementy uzyskują jednolitą, matową i rozjaśnioną powierzchnię. 1 kg bejcy wystarcza na pokrycie ok. 5 m² powierzchni.

Sposób użycia:

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem celem uzyskania jednolitej konsystencji. Używaną bejcę można mieszać z indykatorem, który pozwoli na równomierne naniesienie bejcy na powierzchnię oraz spowoduje redukcję gazów azotowych. Bejcę nanosi się na wcześniej odtłuszczonej powierzchni, kwasoodporną pompką ręczną lub pneumatyczną. Podczas trawienia nie należy dopuścić do wyschnięcia bejcy pod wpływem promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Po zakończeniu trawienia powierzchnię należy dokładnie spłukać dużą ilością wody pod ciśnieniem ok. 150 bar.

Przed zastosowaniem bejcy **PELOX SP-K 3000** należy zapoznać się z instrukcją na opakowaniu oraz przestrzegać zasad BHP. *Przed odprowadzeniem powstałego ścieku do kanalizacji należy w odpowiedni sposób go zneutralizować.* Bejca natryskowa **PELOX SP-K 3000** posiada atest PZH.

Czas działania:

Czas trawienia zależy od gatunku trawionego materiału oraz od temperatury otoczenia w miejscu trawienia. Orientacyjne czasy trawienia w temp. 22°C:

gat. mat. 1.4301 (304) - ok. 60 min. gat. mat. 1.4404 (316) - ok. 90 min.

Zawartość:

kwas fluorowodorowy < 7%
kwas azotowy > 20%

Opakowania:

10 kg, 20 kg, 200 kg

